



BENLEMI

Specifikace:	Vodou ředitelný rychleschnoucí krycí lak určený pro nátěry dřeva. Vytváří vysoce odolný, vodoodpudivý povrch regulující příjemání vlhkosti. Chrání dokonale dřevo před UV zářením. Nátěr je bez zápachu a je šetrný vůči životnímu prostředí.	
Nanášení:	Natíráním.	
Odstín:	Podle vzorkovníku Benlemi.	
Stupeň lesku:	Hedvábný lesk.	
Podklad:	Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny. Předem proveďte zkušební nátěr.	
Systém nátěru:	PAINTTEX KOLORA se nanáší ve 2-3 vrstvách. Doba schnutí mezi každou vrstvou je min. 4 hodiny, nejlépe přes noc. Mezi jednotlivými vrstvami proveďte mezibrus jemným brusným papírem, nebo houbičkou. Výsledná plocha bude hladší.	
Spotřeba:	150-300 ml/m2 v jednom nátěru. Skutečná spotřeba je závislá na síle nánosu a savosti podkladu. Doporučujeme provést zkušební nátěr.	
VOC:	33 g/litr.	
Upozornění pro zpracování:	Konzistence pro nanášení:	Neředěné.
	Ředidlo:	Materiál se nanáší zpravidla neředěný. V případě potřeby je možno jej naředit cca. 5 % vody.
	Čistění nástrojů:	Vodou.
	Teplota při zpracování:	Vyšší, než 80C (teplota materiálu, podkladu a prostředí).
	Schnutí:	Při normálních podmínkách 65 - 70% rel. vlhkosti. Odolné proti prachu po cca. 30 min. Odolné proti doteku po cca. 1 hod. Přelakovatelné po cca. 4 hod. V závislosti na síle natřené vrstvy a teplotě.
	Skladování:	V originálně uzavřených obalech 1 rok. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem.
Upozornění:	Před upotřebením a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý a čistý. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započatím prací proveďte vždy zkušební nátěr.	
Renovace nátěru:	Starý nátěr jemně přebrousťte jemným brusným papírem a proveďte následné 2-3 nové nátěry.	
Balení:	500 ml.	

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svoji platnost.

Vydání 1/2014